

EMPAQUETADURAS

Para: Bombas Rotativas  Bombas Alternativas  y Valvulas 



2710

P	Bar	15	15	20
T	°C	-25 a +100		
V	m/s	8		
PH		6 a 8		

Empaquetadura de algodón impregnada con aceite mineral.

Resiliente y flexible para una fácil instalación.

Excelente para **aplicaciones navales y papeleras**, en contacto con agua caliente, fría, salada y fluidos neutros con bajas condiciones de servicio.




3016

P	Bar	20	20	50
T	°C	-100 a +300		
V	m/s	8		
PH		4 a 10		

Empaquetadura de fibra de vidrio impregnada con un lubricante de alta temperatura y grafitada en su superficie. Resiste agua, vapor, aceites.

De fácil manipulación, gran flexibilidad y con **bajo costo**.

Un buen **reemplazo para el asbesto**.



3019

P	Bar	20	80	100
T	°C	-100 a +250		
V	m/s	12		
PH		2 a 12		

Empaquetadura de fibra acrílica impregnada con PTFE en cada fibra.

Lubricada con un lubricante inerte. Compacta, flexible, con gran resistencia al desgaste y al impacto. Buena resistencia química. Buen reemplazo para empaquetaduras de asbesto en **aplicaciones generales**.



3080

P	Bar	35	200	250
T	°C	-100 a +280		
V	m/s	15		
PH		2 a 12		

Empaquetadura de fibras aramidas recubierta con PTFE y un lubricante.

Muy durable. Recomendada para **fluidos abrasivos**, la mayoría de los productos químicos, ácidos y alcalinos, con soluciones pastosas y donde se requiera gran **resistencia mecánica** operando con altas presiones.



737

P	Bar	20	30	
T	°C	-200 a +280		
V	m/s	12		
PH		0 a 14		

Empaquetadura de PTFE puro lubricada. Recomendada para bombas, mezcladores, agitadores y reactores con casi todos los fluidos incluyendo los ácidos y alcalinos más corrosivos. Excelente resistencia química y sellabilidad. Apta para la **industria alimenticia y farmacéutica**.



3063

P	Bar	20	150	250
T	°C	-200 a +280		
V	m/s	5		
PH		0 a 14		


Empaquetadura de PTFE puro sin lubricar. Recomendada para válvulas y bombas a bajas velocidades periféricas. Apta en aplicaciones estáticas con alimentos y medicamentos. Excelente resistencia química y especialmente con solventes, aceites, gases y efluentes. Apta para aplicaciones con **oxígeno**.



702

P	Bar	30	100	200
T	°C	-240 a +650		
V	m/s	20		
PH		0 a 14		

Empaquetadura de grafito expandido puro. Autolubrificante y con alta resiliencia. Contiene un inhibidor de corrosión. Excelente **resistencia térmica** y química, excepto agentes oxidantes fuertes. Indicada para vapor. Ideal Para bombas con **altas velocidades periféricas** y válvulas a moderada presión.




EMPAQUETADURAS

Para: Bombas Rotativas  Bombas Alternativas  y Valvulas 

701

P	Bar		450
T	°C	-240 a +650	
V	m/s		
PH		0 a 14	


Empaquetadura de grafito expandido puro con alambre de Inconel. Ideal para **válvulas a altas presiones y temperaturas**, especialmente en vapor saturado e hidrocarburos. Contiene un inhibidor de corrosión. Compatible con la mayoría de los fluidos excepto agentes oxidantes fuertes.



719

P	Bar	30	200	300
T	°C	-240 a +650		
V	m/s	20		
PH		0 a 14		

Empaquetadura de grafito expandido puro con alma de hilos de carbón y reforzado en las esquinas con hilos de carbón estructural. Los hilos de carbón le proveen excelente **resistencia a la extrusión** y a la presión. Excelente resistencia química y disipación del calor. Empaquetadura **multipropósito**.



758H

P	Bar	35	100	200
T	°C	-200 a +280		
V	m/s	25		
PH		0 a 14		

Empaquetadura de PTFE expandido relleno con grafito encapsulado. Excelente conductividad térmica. Para **altas velocidades periféricas** por su gran lubricación. Excelente resistencia química y estabilidad dimensional. Muy **versátil**.



1785HA

P	Bar	35	250	250
T	°C	-100 a +280		
V	m/s	25		
PH		0 a 14		

Empaquetadura de PTFE expandido relleno con grafito encapsulado y refuerzo de aramida en cada hilo. Gran versatilidad, **baja fricción y alta resistencia mecánica** la hacen útil en la mayoría de las aplicaciones de cualquier industria.



4461

P	Bar	25	100	30
T	°C	-200 a +345		
V	m/s	15		
PH		0 a 14		

Empaquetadura de carbón impregnada con PTFE. Cada hilo de carbón esta impregnado con una suspensión de PTFE para prevenir su migración. **No contamina** ni mancha. Ideal para industrias del **Papel y Celulosa** y para Petroquímicas.



CINTAS DE GRAFITO

Resultado de la tecnología de la era espacial. Compuesta de grafito puro corrugado. Flexible, autolubrificante, resiste a la corrosión, disipa el calor, resiste presiones elevadas. Al comprimirse en forma de anillos provee un excelente sellado, excelente conductividad térmica y bajo coeficiente friccional para ser usado como empaquetadura en bombas y válvulas.

T	°C	-200 a +1650
PH		0 a 14

Pueden ser provistas **CON ADHESIVO** para aplicarse como juntas para bridas. También se utilizan como revestimiento de juntas doble encaquetadas y Camprofiles



EXTRACTORES DE EMPAQUETADURAS

Herramientas muy útiles para extraer empaquetaduras de su lugar de sellado. Poseen un cuerpo flexible para tener acceso en posiciones difíciles

Modelos: F00 Para empaquetaduras de 1/8"
F 1 Para empaquetaduras de 3/16" y 1/4"
F 2 Para empaquetaduras de 5/16" y 3/8"
F 3 Para empaquetaduras de 7/16" a 5/8"
F 4 Para empaquetaduras de 3/4" y mas.